



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

| | |
|--|--|
| Nazwa produktu | |
| RUST BLOCKER by DECO COLOR® aerosol line | |
| Numer artykułu | |
| 18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 18 950; | |
| Dostawca/Producent | |
| Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska | |
| Opis produktu | |
| <p>Profesjonalny lakier ochronny do metali. Produkt łączący cechy :</p> <ol style="list-style-type: none">1. podkładu o doskonałej przyczepności2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCI (blokującej proces utleniania)3. farby szybko schnącej o wyjątkowej sile krycia4. skutecznej ochrony przed wpływem środowiska <p>Dysza FUN 360° pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem. Do stosowania bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze.</p> | |
| Właściwości produktu | |
| <p>Aktywny system zapobiegania rdzy Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji Zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się korozji Nowoczesna technologia LCI Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni Chroni przed wpływem środowiska Oferta w 8 podstawowych kolorach Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz Zastosowano gazy wolne od CFC</p> | |
| Właściwości fizyczne i chemiczne | |
| Pojemność | 400 ml |
| Baza | żywica alkidowa modyfikowana |
| Kolor | wg. numeracji RAL |
| Połysk | półmat |
| Temperatura stosowania | 15-25°C |
| Czas schnięcia | do 8 min |
| Nieprzylepny | 15-20 min |
| Twardy/gotowy do pokrycia | 10-14 h |
| Wydajność | 1,5-2m ² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji |
| Wytrzymałość na wysoką temperaturę | do 100°C |
| Zawartość LZO | około 70 % |
| Zawartość substancji trwałych | około 30 % |



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Odporność na benzynę | dobra |
| Odporność na alkohol | ograniczona |
| Stosowanie podkładów | nie dotyczy |
| Możliwość nanoszenia innych powłok | nie dotyczy |

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić

Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze około 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022